

Gatunek	Gęstość pozorna [kg/m ³]	Twardość CLD 40% [kPa]	Elastyczność min. [%]	Odształcenie trwale max. [%]	Wydłużenie względne przy zerwaniu min. [%]	Wytrzymałość na rozciąganie min. [kPa]	Barwa
<u>T-1420</u>	12,5 – 14,5	1,6 – 2,6	30	8	120	65	Biała
<u>T-1620</u>	14 – 16	1,7 – 2,7	30	8	120	65	Biała
<u>T-1830DM</u>	16 – 18	2,6 – 3,6	35	8	120	70	Biała/Grafit
<u>T-2135</u>	19 – 21	2,8 – 3,8	30	8	110	65	Biała/Różowa
<u>T-2135DM</u>	19 – 21	3,0 – 4,0	35	8	120	70	Biała/Różowa
<u>T-2237</u>	20 – 22,5	3,0 – 4,0	30	8	110	65	Biała/Niebieska
<u>T-2237DM</u>	20 – 22,5	3,2 – 4,2	35	8	120	70	Biała/Niebieska
<u>T-2538</u>	23 – 26	3,3 – 4,3	40	8	140	90	Szara
<u>T-2540</u>	22,5 – 25	3,5 – 4,6	40	7	140	90	Biała/Fioletowa
<u>T-2542</u>	22,5 – 26	3,7 – 5,0	40	7	140	90	Biała/Fioletowa
<u>T-2550</u>	22,5 – 26	4,5 – 5,6	40	7	140	90	Biała/Fioletowa
<u>T-2830</u>	26 – 28	2,5 – 3,7	40	6	140	90	Żółta
<u>T-2845</u>	26 – 28	4,0 – 5,2	40	7	140	90	Biała/Niebieska
<u>T-3030</u>	27,5 – 30,5	2,5 – 3,7	45	6	140	90	Biała
<u>T-3035</u>	27,5 – 30,5	3,0 – 4,2	40	7	140	90	Biała
<u>T-3038</u>	27,5 – 30,5	3,3 – 4,6	40	7	140	90	Biała/Różowa
<u>T-3042</u>	27,5 – 30,5	3,7 – 5,0	40	7	140	90	Różowa/Niebieska
<u>T-3050</u>	27,5 – 30,5	4,5 – 5,6	40	7	140	90	Biała
<u>T-3550</u>	32 – 36	4,5 – 5,6	40	6	150	90	Zielona
<u>T-4050</u>	37,5 – 41,5	4,5 – 6,0	45	6	150	90	Biała
<u>HR-3032</u>	27,5 – 30,5	2,6 – 3,7	50	7	100	100	Szara
<u>HR-3532</u>	32 – 36	2,6 – 3,7	55	6	90	100	Biała
<u>HR-3538</u>	32 – 36	3,2 – 4,3	55	6	90	100	Różowa